(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2005 年12 月8 日 (08,12,2005)

PCT


(10) 国際公開番号 WO 2005/117154 A1

バック稲葉特許事務所 Tokyo (JP)。

(51)	国際特許分類7:	H01L 35/32, 35/34, H02N 11/00	(71) 出願人 および	
			(72) 発明者: 山田一清 (YAMADA, Kazukiyo) [JP/JP], 〒 4970033 愛知県海部郡電江町蟹江本町中ノ割16-	
(21)	国際出願番号:	PCT/JP2005/009864	3 エルエムエヌシー 2 - 4 0 4 Aichi (JP). 稲泉潔	
(22)	国際出願日:	2005年5月30日(30.05.2005)	(INAIZUMI, Kiyoshi) [JP/JP]; 〒2470015 神奈川県横 浜市栄区中野町84-11 柳町エムエスマンション	
			浜市米区中野町84-11週町エムエスマンション 201 Kanagawa (JP), 田口尚久 (TAGUCHI, Naohisa)	
(25)	国際出願の言語:	日本語	[JP/JP]; 〒4510082 愛知県名古屋市西区大金町 3 丁目	
(26)	国際公開の言語:	日本語	5 8 蕃地 Aichi (JP).	
			(74) 代理人: 福葉慶和 (INABA, Yoshikazu); 〒1010052 東	
(30)	優先権データ:		京都千代田区神田小川町3-2サニーピル4階エイ	

(54) Title: HIGH-DENSITY INTEGRATED TYPE THIN-LAYER THERMOELECTRIC MODULE AND HYBRID POWER GENERATING SYSTEM

: (54)祭明の名称:高密度集積型薄層熱電モジュール及びハイブリッド発電システム



特願2004-160886 2004年5月31日(31.05.2004) JP

(57) Abstract: A thin-layer thermoelectric element pair unit is modularized into a high-density integrated type to thereby improve its adaptability to various applications. Many P-type and N-type thin-layer thermoelectric semiconductor element noir units and thin-layer electrodes are formed on a flexible heat-insulating/electricity-insulating sheet. electrodes are formed so as to hold the thermoelectric semiconductor element pair units from the opposite sides and allow the low-temperature side to overlap the high-temperature side in order to improve a thermoelectric effect and to provide a broader contact area between electrodes and thermoelectric semiconductor pair units, and the sheet is bent or coiled to effect three-dimensional working. whereby a high-density integrated type thin-layer thermoelectric module is produced. An air layer or a heat-insulating element layer may be interposed between adjacent thermoelectric element units, or a sheet-form film may be used to seal the surrounding against moisture and stain.

接触面積が広くなるようにし、シートを折曲げ又は巻き込んで、立体的に加工し、高密度集積型薄層熱電モジュールとする。隣

/続葉有/

(装葉有)

WO 2005/117154 A1

- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が 可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW. BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM. DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護 が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, のガイダンスノート」を参照。

BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CII, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT. LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類: 一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、 定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略談 WO 2005/117154 1 PCT/JP2005/009864

明細書

高密度集積型薄層熱電モジュール及びハイブリッド発電システム 技術分野

- [0001] 本発明は、比較的低温(常温域)から約800℃近い高温までの範囲において熱電効果を利用する薄層熱電モジュールと、そのようなモジュールを用いたハイブリッド(複合)発電システムに関する。熱電効果とは、熱電半導体のゼーベック効果、ベルチェ効果、またはトムソン効果の総称であり、したがって、本発明は、熱電半導体又はそれを用いた発電装置もしくは冷却/加熱装置の技術分野に属する。
- [0002] 熱電装置は、図13にボすように、基本型として、P型熱電半導体素子とN型熱電半 導体素子とそれらを接合する電極とからなる「π構造」を有する。「π構造」を有する 熱電半導体モジュールは、その両端の電極に挟まれた間に温度差(ΔT)をとると、 ゼーベック効果により熱発電をし、熱電半導体素子のに電流を流すとベルチェ効果 により電子が移動し、吸熱サイドと放熱サイドができる。「π構造」は、P型熱電半導体 素子とN型熱電半導体素子と電極とが、1対又は交互に複数、電気的には直列に接 続され、熱的には低温サイドと高温サイドが上下に別れて並列に形成される。低温サイドと高温サイドに熱エネルギー(温度差ΔT)を供給すればゼーベック効果によって 図13(a)のように発電装置となる。又電気的に直列な回路に電源を供給すれば図1 3(b)のようにベルチェ効果によって冷却装置又は加熱装置になる。
- [0003] 基本的事項として、π構造が必要であることを説明する。熱電素子のゼーベック効果 モデルにおいて、素子中の2点間に温度差が与えられた場合、多数キャリヤは低温 側に拡散し、図14のように、高温サイドから低温サイドに向かう電界が生じる。キャリ ヤが移動すると、平衡が保たれ、素子両端に電位差が生じる。ここで両熱電半導体 間に負荷を接続すると、電流が負荷に流れ、負荷の両端に電位差ができる。一方、 高温側接続点へ入ってきた熱はリード線を伝わって逃げるので、リード線を低温側へ 接続することにより、P型熱電半導体素子の熱起動電力はN型熱電半導体素子の多 数キャリヤの移動とは逆であるため、π型構造をとるように、P型, N型熱電半導体

構成することによって、電気的には直列に、熱的には並列に、接続することができる。

- [0004] これまで、熱電装置を構成するπ構造は、剛構造とすることが当然という認識の中で 、研究されてきた。スタンダードな製品としては、4cm角の板の間にP/N熱電半導 体素子ペア127個をπ構造ユニットとして整列させたものがある。
- [0005] 従来の熱電装置は、インゴット又は焼結されたものから所定のサイズにスライス加工したチップを所定の電極上に整例させ、半田工程を経て一体化された熱電素子モジュールとされるのが一般的であった。剛構造の熱電モジュールは、量産性が劣り、また熱歪みによって寿命にばらつきが生じ、信頼性に問題ができ、性能向上は、低迷状態であった。
- [0006] 熱電素子の性能向上ははかばかしくなく、熱電材料の特徴を表す因子であるZ値を向上させるしかないとまで言われており、事実、熱電半導体材料に関する提案もなされている(特許文献1)。しかし、Z値は電気伝導率に比例しかつ熱伝導率に逆比例する値である。ふつう、電気伝導率の高い材料は熱伝導率も高い性質を持つ。このことが、Z値を所望の値にすることを難しくし、現在に至るも大きな改善が見られない。
- [0007] また、現状では、ゼーベック熱電発電装置として、低温領域向けのものは少ない。製 鉄所や発電所の炉熱に向けて、非常な高熱下の利用が研究されているものが多い。
- [0008] 本発明以前の、又は参考となる先行技術を挙げる。特許文献1は、Z値の高い熱電 材料に関する。特許文献2は、高集積熱電アレー発電モジュールに関する。特許文 献3は、太陽電池に温水タンクおよびペルチェ発熱素子ユニットを適用する技術であ る。

特許文献1:特開2001-223392号公報

特許文献2:特開2002-171775号公報

特許文献3:特開平10-292953号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

[0009] 本発明の課題は、比較的低温領域から1000° C近い高温域まで使用できる集積型 薄層熱発電モジュールを提供することにある。また、ペルチェ効果による冷却/加熱 手段として利用する場合、現在難問題とされる耐久性、熱膨張による歪破壊寿命や にばちつきの問題を解消することをも課題とする。より具体的には、熱電半導体の特性を生かしつつ熱電効果の効率を向上させるには、第1に、集積化によってトータル発電量を向上させること、第2に、薄層熱電半導体の電極との接触面積を広くして電流密度を大きくすること、そして第3に、熱放散、熱質流のロスを防ぐ構造を提供する必要がある。

- [0010] π構造の素子サイズ(長さ、幅)を、発電効率が最大となるようにするには、モジュールの内部抵抗を低く設定することが考えられる。モジュールの内部抵抗を低く設定すると、見かけ上発電量が向上するようにみえるが、同時に、ジュール熱と熱伝導によるロスを考慮しなければならない。ジュール熱は、電気抵抗のある物質に電流を流すとき発生し、熱伝導は、熱電素子内の温度勾配があると素子を伝わって熱の流れを生じるものである。ゼーベック効果、ベルチェ効果およびトムソン効果は可逆現象であるが、ジュール熱と熱伝導は非可逆現象である。薄層熱電モジュールとしての熱の収支関係は、可逆現象と非可逆現象との複合作用であり、非可逆現象の部分がゼーベック効果、ベルチェ効果の能力を低下させる要因になりやすい。
- [0011] P型及びN型熱電半導体を対にして接合した回路では、電気抵抗が低く熱伝導率が 高い異種金属(銅の電極)を介してπ構造を形成するとき、電極の温度は、熱電半導 体素子接合部と等しく、P型とN型の熱電半導体に発生する多数キャリヤの移動方向 は同じになる。このことは、電気的には直列に、熱的には並列になるようにπ構造を 形成したとき、ジュール熱および熱伝導に関する熱の移動が最小となって、熱の放散 による損失がなくなることを意味する。これは、多数集積化における発電量向上に必 要な条件となる。
- [0012] したがって、本発明の主要な課題は、π構造を基本として、多数の薄層熱電半導体 ユニットを集積することによって、トータルの発電量を向上させるとともに、熱歪みやそ のばらつきの問題を最小にする手段を提供することである。
- [0013] 本発明の第2の主要な課題は、熱電半導体素子と電極との接触面積を広くする具体 的手段を提案することである。そのために、改良された電極の形態および熱電半導 体素子の形態、電極との接触関係を提供することである。
- [0014] 更に本発明の第3の課題は、熱放散、熱貫流によるロスの少ないπ構造の形状、構

造を提案することである。

課題を解決するための手段

- [0015] 本発明は、前記主要な課題であるπ構造の熱電素子を、従来の剛構造ではなく、薄層ペースとする(「薄層」は、いわゆる薄膜又は厚膜を含む)ことによって解決する。薄層の特徴であるフレキシビリティ、量産、ローコストを達成するものである。すなわち、柔軟な熱絶縁性で電気絶縁性のシート上に、多数のP型、N型熱電半導体素子の対およびそれらを接合する電極を、薄い層のバターンとして、1列又は複数列形成し、そのシートを適宜ジグザグに折曲げ又はスパイラル(渦巻)に巻き込んで、立体構造に加工した中に多数のπ構造を形成し、高密度集積型薄層熱電モジュールとするものである。
- [0016] 本発明においては、主要な課題である熱電半導体素子と電極との接触面積を広くする具体的手段として、電極の形態を、熱電半導体素子端面から素子の側面にまで広げて挟むように、あるいは囲むように設けることにより、電極面積を実質的に大きくし、電極面積に応じた自由キャリヤがゼーベック効果によって形成され、熱起電力を生じる。また、電極が接合される熱電半導体の表面を平面でなく、波型や孔あき構造とすることで、熱電半導体素子と電極との実質的な接触面積は、さらに広くすることができる。
- [0017] 本発明の高密度集積型薄層熱電モジュールは、また、熱電半導体素子の任意の位置において、ドットホールを有する構造とし、熱電半導体素子ユニット:電極との接触 面積を積極的に大きくすると共に、熱電半導体素子ユニットの抵抗、、養が出来ること が望ましい。
- [0018] 高密度集積型薄層熱電モジュールにおいては、隣接する熱電素子ユニットを完全に 密着させようとしても、ユニット間に空隙ができるものである。しかし、本発明の高密度 集積型薄層熱電モジュールにおいては、隣接する熱電素子ユニット間にできてしまう 空隙を、積極的に熱絶縁体の層として利用し、このような空気層等を介在させること によって、内部ユニット間に熱絶縁性をもたせ、熱放散、熱黄流の問題を解決した。 熱絶縁体の層としては、真空、空気、その他熱伝導率の低い材料がある。

- [0019] 本発明の高密度集積型薄層熱電モジュールのさらに別の大きい特徴は、熱電半導 体素子と薄層電極との接合面において、熱電半導体素子の表面を非平面に、すな わち波型、櫛型、あるいはドットホール構造とすることによって、接触面積を実質的に 拡大して、電流密度を大きくすることができたことである。さらに、製造工程において 非平面の形状、たとえばドットホールやスリットを変更することによって、熱電半導体 素子の抵抗値を任意に調整することができるようにしたことである。
- [0020] 本発明の高密度集積型薄層熱電モジュールにおいて、高温側と低温側との熱質流の問題を解決する手段として、熱電半導体素子をくびれ構造とすることを提案する。
- [0021] 本発明の高密度集積型薄層熱電モジュールにおいて、シート状フィルムで周囲の一 部又は全部をシールして、防湿防塵を兼ねることができる。
- [0022] 柔軟なシートの上に熱電モジュールバターンを形成したうえで立体構造とすることに より、柔軟性と適応性を併せ持った熱電半導体素子モジュールをペースとし、種々の 立体的加工をする事によって、熱電半導体素子を高密度に集積させた薄層熱電素 子モジュールを構成することができる。

発明の効果

- [0023] 本発明の高密度集積型薄層熱電モジュールのスパイラル構造やジグザグの構造に より集積化した大きい効果は、多数の熱電半導体ユニットを効率的に集合集積させ たので、単位面積あたりの効率を上げることができ、小型のデパイスによって高いゼ ーペック効果及びペルチェ効果が得られることである。
- [0024] 本発明の高密度集積型薄層熱電モジュールのさらに大きい効果は、ベースであるシートの素材が柔軟であるとともに、その上に熱電半導体や薄層電極からなる構造をスパイラル構造やジグザグの構造によって集積した結果、立体構造とした状態においても強、柔軟性を有するものとすることができたことである。そのため、剛構造が持っていた耐久性や、熱膨張による歪破壊の間頭が解消される。
- [0025] 本発明においては、熱電半導体素子及び電極を薄い層とし、柔軟な構造を実現したので、これを種々の機器に付加する場合、モジュールのサイズや形状、数を適宜選ぶことによって、種々の機器への用途に対しても、うまく適応させることができる。用途

である機器が種々のサイズや凹凸などの形状構造を持っていても、モジュールを多 数、種々のサイズ準備し、用途である利用機器に合うように、組み合わせて配置する ことができる。

[0026] 高密度集積型薄層熱電素子は、その製造において、パターン化技術を利用しており 、量産によりローコストを達成する。

図面の簡単な説明

- [0027] [図1](実施例1)スパイラルに立体加工する本発明実施例 (a)は片面の電 極のパターン (b)は熱電半導体素子および片面の電極のパターン
 - (c)は両面電極により熱電半導体素子を接合した図 (d)はスパイラルに加

工した略図

(e)はスパイラルに加工した実体図

「図2](実施例2)1列ジグザグに立体加工する本発明実施例 (a)は片面の

- 電極のパターン (b)は熱電半導体素子および片面の電極のパターン
 - (c)は両面電極により熱電半導体素子を接合した図 (d)は断面図

- (e)はジグザクに加工した略図
- [図3] (実施例3) 横複数列ジグザグに立体加工する本発明実施例 (a) は複 数列の両面電極により熱電半導体素子を接合した図 (b)はジグザグに加 工した略図

[図3c]ジグザグ加工するシートパターンとその断面、及びジグザグ加工した部分を拡 大した実施例3

[図4](実施例4)薄層熱電半導体素子と薄層電極との接触而積を広くする実施例の 薄層熱電半導体素子の薄層の厚みに平行な断面の図 (a)は薄層電極によ って熱電半導体素子を挟み又は開む実施例 (b)、(c)は熱電半導体素子

の表面を非平面とする実施例 (d)は熱電半導体素子をドットホール構造を

設けた実施例 (e)は熱電半導体素子にスリットを設けた実施例

[図5](実施例5)スパイラル加工する実施例を量産する手法を示す。

[図6](実施例6)ジグザグ加工する実施例を量産する手法(a)(b)を示す。

「図7」(実施例7)熱電半導体素子の抵抗値を調整し、高温サイドと低温サイドとを熱 遮断する実施例 (a)は熱電半導体素子にスリット又はドットホールを設ける 実施例 (b)は熱電半導体素子をくびれ形状にした実施例

[図8](実施例8)図1のスパイラルに立体加工する実施例において熱電半導体素子 をくびれ形状にした例

「図91(実施例9)図2. 図3のジグザグに立体加工する実施例2. 3に適用して熱電半 導体素子をくびれ形状にした例

[図10](実施例10)ソーラーセル発電装置と薄層熱電モジュールとを組み合わせた

本発明実施例 (a)はソーラーセル発電装置の略図

(b) は薄層熱

電モジュールの略図 (c)はソーラーセル発電装置と薄層熱電モジュールと

を組み合わせた本発明実施例

「図11](実施例11)ソーラーセル発電装置と薄層熱電モジュールとを組み合わせた 本発明複合発電システムの裏面略図(a)および横断面図(b)

「図12]温度範囲の異なる薄層熱電モジュールを多段に組み合わせた本発明実施例 (a)および熱電半導体素子の温度特性駱図(b)

「図13]既存の熱電装置の説明図 (b)はπ構造による加熱/冷却装置の原

理図 (a)はπ構造による発電の原理図

「図14]既存の熱電装置の熱電半導体素子における電子移動の説明図 符号の説明

[0028]

- 1 P型 V は N型 熱電 半道 体素子
 - 2 薄膜電極
 - 3 シート
- 4 伝熱板(放熱部、集熱部)
- 5 防湿、電気絶縁、断熱層
- 6.7 折曲線
- 8 切断線
- 10, 10A, 10B, 10C 薄層熱電モジュール
- 71 スリット
- 72 孔あき(ドットホール)構造
- 73 くびれ形状

- 100 ソーラーセル(ソーラー瓦)
- 101 強化ガラス
- 102 透明電極
- 103 PN接合
- 104 ソーラーセルの電極
- 105 ボトムベース
- 106 高温側ベース
- 107 電気絶縁性熱良導体
- 108 低温側ベース

発明を実施するための最良の形態

- [0029] 熱絶縁性且つ電気絶縁性で柔軟な縦長の薄いシートの上に、P型熱電半導体素子 の薄層及びN型熱電半導体素子の薄層を縦方向に交互に配し、シートの片方縁部 にP型からN型へ熱電半導体素子を接合する薄層電極を、シートの反対側縁部にN 型からP型へ熱電半導体素子を接合する薄層電極を夫々設けて、多数縦続する元 構造熱電コニットをシート上に形成し、シートをスンパラル(渦巻)に巻き込むことによって、円柱状ないし角柱状の立体に加工し、立体の電極の集まる2面を夫々低温サイド及び高温サイドとしたことを特徴とする高密度集結型薄層熱電モジュール。
- [0030] 熱絶縁性且つ電気絶縁性で柔軟な薄いシートの上に、縦方向に、P型熱電半導体 素子の薄層、N型熱電半導体素子の薄層および各熱電半導体素子を接合する電極 の各薄層を一列又は複数列に配置し、電極のほぼ中央部を横方向の線に沿ってジ グザグ(蛇腹、波状)に折曲げることにより多数のπ構造熱電ユニットを立体として縦 続させて形成し、立体の横方向折曲げ線の集合する2面が夫々低温サイド及び高温 サイドとなるようにしたことを特徴とする高密度集積型薄層熱電モジュール。
- [0031] 熱電半導体素子に薄層電極を接合する際、電極は熱電半導体素子の端面から側面 にかけて熱電半導体素子を挟み又は囲むようにし、かつ又は熱電半導体素子の電 極と接する部分の面を非平面にして、電極と熱電半導体素子との接触面積を広くす ることにより、電流密度が大きくなるようにしたことを特徴とする前記スパイラル又はジ グザグ型の高密度集積型薄層熱電モジュール。

WO 2005/117154 9 PCT/JP2005/009864

[0032] さらに、各熱電半導体素子の薄層は低温サイドと高温サイドの中間部にくびれた形状、スリット及び/又はドットホールを持たせ、必要に応じて周囲の一部又は全部を 斯熱性(空気又は真空を含む)、電気絶縁性、防湿性の材料によってシールし、熱質 流口スを少なくした上記の高密度集積型薄層熱電モジュール。

- [0033] 図1は、高密度集積型薄層熱電モジュールを、スパイラルに立体化加工する本発明の実施例1である。1はP型およびN型熱電半導体素子、2は薄層の電極、3は熱絶縁性で電気絶縁性の柔軟なフィルムシートで、この例では縦長である。4は板状の放熱窓又は受熱綿4であり、薄層の電気絶縁層を介してもよい。薄層電極2は、フィルムシート3に印刷、蒸着等の方法でパターンを形成する。
- [0034] 熱絶縁性且つ電気絶縁性で柔軟な縦長の薄いシート3の上に、図1(b)のように、P型熱電半導体素子及びN型熱電半導体素子2の薄層を、縦方向に交互に連続するパターンとして印刷又は蒸着によって形成する。電極2は、図1(a)の太字のように、シートの左右両縁部にやはり印刷、蒸着等によってパターン形成する。シートの片側縁部の電極パターンは、P型からN型へ熱電半導体素子2を接合し、シートの反対側縁部の電極パターンは、N型からP型へ熱電半導体素子2を接合する。こうして、図1(c)のように、縦長のシート3の平面上に多数連続してπ構造熱電ユニットが形成される。図1(d)は(c)をスパイラルに巻き込んだ略図、(e)は(d)の側面であるが、上の各図より小さく記載している。次に、シートを図1(f)は丸型スパイラルに巻き込み加工することによって、円柱状に加工したものである。円柱でなく、角柱(四角、六角など)の立体でもよい。この立体が高密度集積型薄層熱電モジュールであり、電極が集まった図の上面と下面とが天々低温サイド及び高温サイドとなる。高密度集積型薄層熱電モジュールの低温サイド及び高温サイドとなる。高密度集積型薄層熱電モジュールの低温サイド及び高温サイドは、1対の伝熱板4(放熱部、受熱部)によってサンドイッチ状に挟み、後述する図10のように、伝熱板4を介して、利用機器に装着し、発電装置、冷却あるいは加熱装置として動作させる。
- [0035] モジュールは、板部4を介して熱エネルギーの授受を行う。このようなパターンにより、 数百から数千の対を持った熱電素子とすることもできる。発電装置として利用するとき

は、両端から引き出した電極から、バッテリーに蓄電するか、利用機器へ電気的に接 続する。

[0036] 実施例1で用いる熱電半導体素子2の材料は、BiTePb(低温~200℃)や鉄シリサイド(300~700℃)等である。ペースとなるシート3は、電気絶縁性、断熱性、防湿性のもので、ポリイド樹脂、アラド樹脂、ふっ素樹脂、シート状セラミックなどがある。電極は銅など導電率の高い材料がよい。なお、以下の実施例でも同じ材料を用いることができる。

- [0037] 図2は、本発明の実施例2であり、高密度集積型薄層熱電モジュールを、縦長のシー ト3をジグザグ(蛇腹、波状)に立体に加工する、説明のため付した番号は実施例1と 同じであるが、フィルムシート3は必要に応じて多数の横方向に折曲げ加工可能な部 分6、7を持もたせるとよい。この実施例2では、熱絶縁性且つ電気絶縁性で柔軟な 縦長の薄いシートの縦方向に、図2(b)のように、P型熱電半導体素子、電極、N型熱 電半導体素子、電極のように薄層を一列に配置する。更に電極を、その両隣のP型 熱電半導体素子からN型熱電半導体素子へ、又はN型熱電半導体素子からP型熱 電半導体素子へ接合する。電極のほぼ中心部を横方向の一点鎖線6、7に沿ってジ グザグに折曲げることにより、多数のπ構造熱電ユニットが立体として形成される。断 前図(d)では矢印のところで折曲げる(図は厚みを誇張して描いてあるが、電極は薄 い屬である)。この立体加工してなる高密度集積型薄層熱電モジュールは、一点鎖 線の折り曲げ部分6.7は一つおきに上面及び反対の下面に集まり、夫々低温サイド 及び高温サイドになる。伝熱板4については、先の実施例1同様、必要に応じて取り 付け、利用機器に装着する。なお、図示していないが、フィルムシートの電極を設け る箇所に、等間隔に電極よりわずか小さい穴をあけておき、シートの表と裏とから電極 を蒸着させて、熱電半導体素子を挟むように固定してもよい。(←?) 実施例3
- [0038] 図3の本発明実施例3は、図2の実施例同様、P型熱電半導体素子、電極、N型熱電 半導体素子、電極の薄層を列に配してジグザグに立体化加工するものであるが、こ の実施例では前記列は、複数列とし、列の両端で電流方向をターンさせる電極を設

けている。ベースのシートは、方形など2次元に広がったものとする。電極は、同じ列上の両側にあるP型熱電半導体素子からN型熱電半導体素子に、又はN型熱電半導体素子に、及はN型熱電半導体素子に、及はN型熱電半導体素子に、接合をするものであることも実施例2と同じである。ただし、熱電半導体素子のP型、N型の配置順および利用時印加する電源の極性方向を考えて、高温サイドおよび低温サイドが、列を横断する横方向の一点鎖線6,7の上に交互に(上下に)揃って並んで形成されるようにしなければならない。そのため、図3(a)のパターンでは、左端および右端を交互に電流をターンさせている。各列の最初と末尾とは、次の列と接続できるように、パターンの蒸着を施す。このようなパターンを形成して、図3の横方向の破線に沿ってジグザク(蛇腹又は波状)に折曲げると、多数のπ構造熱電ユニットが立体として縦横に形成され、かつ低温サイドを例えばその折曲線の集まった上面に、また高温サイドを逆の折曲線が集まった下面に、増えることができる。

[0039] 図3のモジュールも、熱伝板4を設けて両側から挟み、絶縁館体の中に両端電極側を多少空けてセットする。そして、両端電極からリード線を引き出して、高密度集積薄層熱電モジュールとする。図3cは、ジグザグ加工する前のシートバターン(図の左)とその断面(図の左下)、ジグザグ加工した部分を拡大したもの(図の右)を実施した寸法(mm)も入れて記載したものである。

- [0040] 図4の本発明実施例4は、集積化による効果をさらに有効にする。すなわち、電極と 熱電半導体素子との接触面積を実質的に広くすることにより、電流密度が大きくなる ようにした本発明の実施例を、熱電半導体素子の薄層の厚みに沿ってスライスする 断面として描いている。図4(a)の実施例では、熱電半導体素子に薄層電極を接合 する際、単に両端部でそれらを接合させるのでなく、電極によって熱電半導体素子の 端面から側面にかけて熱電半導体素子を挟み又は囲むようにする。
- [0041] 図4(b)(c)(d)(e)の実施例4では、さらに、熱電半導体素子に薄層電極を接合する 際、熱電半導体素子の電極と接する部分の面を非平面にして、熱電半導体素子と電 極との接触面積を実質的に広くすることにより、電流密度が大きくなるようにした。す なわち、熱電半導体素子の接合部の形状を、図4(b)(c)(e)のように凹凸、 櫛形、 波

形、あるいは(d)のように孔あき(ドットホール)などの構造とし、電極はそれら非平面に合わせて接合する。図4の(b)~(e)の実施例は、任意に組み合わせることができる。又、後に述べる実施例7(図7,8,9)とも組合せることができる。

実施例 5

[0042] 前記図1の実施例1の集積された薄層熱電モジュールは、製造手順として、図5の実施例5のように方形のシートにパターン形成し、図5の一点鎖線8で切断することによって、最産することができる。

実施例 6

- [0043] 前記図2の実施例2も、量産のために、図6(a)(b)の実施例6のように、方形のシート に複数列配置し、ジグザグ加工の前又は後、図6の一点鎖線8の部分を切断すること ができる。同じ製造手順は実施例3においても可能である。
- [0044] 以上図1~3、5又は6のように集積化し、又図4のように熱電半導体素子と電極との 接触面積を拡大することにより、本発明の高密度集積型薄層熱電モジュールでは、 ほぼ同サイズの従来からあるスタンダードな剛構造製品と比較して、総断面積で従来 の剛構造装置の熱電半導体素子の1、2倍以上とすることができ、さらに熱電半導体 素子と電極の接触面積で従来の約4~6倍以上にもできる。これらの改良により、熱 電半導体素子中を流れる電流密度が高くなり、効率の良い熱電装置を得ることがで きる。

実施例7

- [0045] 高密度集積型薄層熱電モジュールから効率的に電力を取り出すために、熱電ユニットにおける熱電半導体素子の抵抗値を最適の値にしなければならない。そのため、図7の実施例7(a)のように、熱電半導体素子の任意の場所にスリット71又はドットホール72を設け抵抗値を所望の値に調整することができる。
- [0046] 高密度集積型薄層熱電モジュールにおいて、各熱電半導体素子は低温サイドと高温サイドとを断熱する必要がある。そのため、図7(b)のように、両サイドの中間を糸巻きのようなくびれた形状73とすることができる。

宝施例 8

WO 2005/117154 13 PCT/JP2005/009864

[0047] 図8は、実施例7(b)と同様、スパイラルに立体加工する実施例1、5において、各熱電半導体素子1の電極と電極との中間をくびれ形状73として、高温サイドと低温サイド間の熱質流ロスを減じたものである。 実施例9

- [0048] 図9も、実施例7(b)と同様、ジグザグに立体加工する実施例2又は実施例3、6において、熱電半導体素子1の電極と電極との中間をくびれ形状73として、高温サイドと低温サイド間の熱質流ロスを減じたものである。
- [0049] 断熱性を持たせることは、立体に加工することによって、隣接した位置にくる熱電半 導体素子間においても重要である。そのため、立体の内部において、熟絶縁性を高 くすることが必要になる。高密度集積型薄層熱電モジュールにおいて、内部のユニッ ト間を熱遮断する熱絶縁性の高い層としては、真空が最も優れているが、空気の層 又は熱遮断性材料の層を設けてもよい。なお、ユニット間の空隙は、通常の立体化 加工の際、自然にできるものであり、むしろ避けられないものであるが、これを、本発 明では、積極的に、熱遮断のために利用することができる。
- [0050] 本発明の高密度集積型薄層熱電モジュールは、周囲の一部又は全部をシール又は コーティングして、断熱性、電気絶縁性、を特たせることができる。併せて、防湿、防 塵を兼ねる作用がある。
- [0051] 高密度集積型薄層熱電モジュールは、防湿、防磨のためのコーティング層は、電気 絶縁性、断熱性、防湿性をもった、POM(ポリアセタール)、TPX(ポリ4メチルペンテ ン)、PP(ポリプロピレン)、PC(ポリカーボネイト)、PPO(ポリフェニルオキサイド)、独 立気泡性ウレタン、有機ナノ発泡樹脂などが適している。これらの材料は、以上およ び以下のどの実施例でも用いることができる。

実施例 10

[0052] 本発明の高密度集積型薄層熱電モジュールは、一般に廃熱を利用する発電装置として適用することができる。特に、図10は、次に述べる実施例であるソーラーセル発電装置への応用と説明を兼ねた。図10(a)は既知のソーラーセルの略図100、(b)は薄層熱電モジュール10の略図、(c)はソーラーセル発電装置100と薄層熱電モジュール10とを組み合わせた図である。ソーラーセルとの組合せについては以下に詳

述する。

- [0053] 図11は、ソーラーセル発電装置100の背面に本発明の高密度集積型薄層熱電モジュール10を取り付けた、本発明の複合発電システムの裏面略図(a)および模断面図(b)である。ソーラーセル発電装置は、図10(a)に示すように、ボトムペース105上に、PN接合103が強化ガラス101、透明電極102を介して太陽光エネルギーを受け、透明電極102およびもう一方の電極104間で発電起電力を生じる。ソーラー発電装置では、一般に、集熱部分が太陽光エネルギーによって発熱し、それがソーラー発電の効率を低下させていた。なお、本発明の高密度集積型薄層熱電モジュール10は、高温側ペース106、電気絶縁性熱良導体107を介して、熱エネルギーを受けて起電力を生じるものである。
- [0054] 図10(c)および図11の本発明の実施例11では、1つ又は多数の高密度集積型薄 層熱電モジュール10が、ソーラーセル(例えば、「ソーラー瓦」と呼ばれる住宅用屋根 建材)と組み合わせられる。そして、太陽の熱により発生する70℃前後の熱源を集熱 し、ゼーベック効果により発電する。同時に、ソーラーセルシステムそのものの発電効 率を助ける役目をも果たす。ソーラーセル発電システム(ソーラー瓦)100の発熱部 分に上記本発明の高密度集積型薄層熱電素子10を取り付けると、高密度集積型薄 層熱電モジュールは、ゼーベック効果により、温度差 ΔTに応じて発電するが、ソー ラー発電における発熱の相当部分は、高密度集積型薄層熱電モジュールを伝わっ て、モジュールが発電する電気エネルギーおよびモジュールの放熱部4、低温側べ ース108から放熱される熱エネルギーとなって逃げてゆき、その結果、ソーラセル10 0は温度が低下する。このことは、ソーラーセルに効率のよい小型の放熱手段を付加 したことと等しい。ソーラーセルの発熱による能率低下は、本発明の高密度集積型薄 層熱電素子の働きにより、発熱が相当量防がれ、太陽光の変動があっても、より安定 に発電動作をする。これまでも、ソーラーセルシステムの発熱部分には、水道水を流 したり、ファンを利用して冷却し、効率を向上させようとしてきたものが知られていたが 本発明実施例では、このソーラー発電システムにおいて避けられない発熱作用を 逆に利用して、発勢解消と発電量の向上とを一度に解決する有効なシステムを構築

する。

- [0055] ソーラー発電システムに、ソーラーセルを住宅の屋根材に適用した、いわゆる「ソーラー 瓦」と、本発明によるローコストの高密度集積薄層熱電モジュールを組み合わせ、効率改善と、トータルの発電量を向上させる発電システムとすることができる。ソーラー 発電システムの導入コストメリットは、250万円/1軒当たりが分岐点と言われている。本発明が提案する熱電発電の併用によって、フレキシブルなフィルムシートを基にした高密度集積熱電半導体素子の相乗効果により、発電量を向上させる。ソーラー発電の効率向上のために、本発明の高密度集積型薄層熱電素子モジュールを、図11のようにソーラーセルの現側にセットし、ソーラーセルの発電効率を低下させている輻射発熱源を逆に利用して受熱ゼーベック効果による発電をする。この高密度集積型薄層熱電素子モジュールは、ソーラーセル発電システムと一体構造で製造する事も可能であるが、既設で使用中のソーラー発電に追加して併用しても、大きな効率改善を得ることができる。
- [0056] 本発明のソーラー発電への応用の期待は、これからますます増える。民間需要の早期達成に大きな意味を持ち、京都議定書の達成にも大きく貢献すると考えられる。離島や無電源地帯の20億人の人々に未来むもたらす大きな財産となる。新しいパーツの開発や多機能化や提案も、本発明の産業上の利用を多く助ける。
- [0057] 店舗や乗り物内の冷房装置向けのソーラーや宇宙開発の電力部品、さらに住宅の前記「ソーラー瓦」や無人販売機の電力、遠隔地の無人情報機器の増幅器や遠隔地のケーブル監視装置などの電源など、数知れない応用がある。 実施例 12
- [0058] 本発明は、広範囲に温度が変化するようなシステムに適用することもできる。図12に一例を示す。先述したように、熱電材料により、発電量と温度の関係は種々のものがある。図12(a)の尖施例は、本発明を複数の温度範囲の異なる熱電材料を用いて多段構成にして、広い温度範囲に使用可能にしたものである。図12の例では、高密度集積型薄層熱電素子モジュール10Aは約800~600℃で使用し、熱電半導体素子としてはSiGe化合物を、モジュール10Bは約600~200℃で熱電半導体素子はPb Te化合物、あるいはFeSi化合物を、そしてモジュール10Cは約200~25℃の範囲

でBiTe化合物を、夫々用いることができる。各モジュールは電気絶縁熱良導の107 を介して段構造にし、防湿、電気絶縁、断熱層5によってケーシングを構成することが できる。

[0059] 上の実施例の他にも、本発明の高密度集積型薄層熱電素子モジュールは、種々の 形状やサイズで製造することが可能である。複数の形状やサイズのものを準備し、組 み合わせて、種々の利用機器に適応させることができる。

産業上の利用可能性

- [0060] 本発明の高密度集積型薄層熱電モジュールは、効率の良いベルチェ効果冷却装置 としても利用可能である。熱電半導体素子のZ値は現状の能力のままでも、単位面積 あたりのゼーベック効果による発電能力又はベルチェ効果による冷却能力が向上する。
- [0061] 本発明の高密度集積型薄層熱電モジュールは、廃熱利用の発電システムへ付加し、ゼーベック効果を利用して環境にやさしい熱電発電をさせることができる。
- [0062] 本発明は、集積技術を利用した薄層熱電素子モジュールであって、柔軟性を持つ構造によって応用性を向上させることにより、ゼーベック効果やベルチェ効果の利用として、発電だけでなく、冷却や加熱の用途においても、利用先の諸条件に合わせたモジュールの組み合わせを可能とする。機能的には、薄層パターンを変更すれば、カスタム化に容易に貢献対応でき、利用範囲も広がる。もちろん、上記Z値を向上させる技術が開発されれば、応用して効率改善が期待できる。
- [0063] 本発明は、熱電半導体素子及び電極を薄い層とし、柔軟な構造を実現したので、これを種々の機器に付加する場合、モジュールのサイズや形状、数を適宜選ぶことによって、種々の機器への用途に対しても、うまく適応させることができた。用途である機器がどのようなサイズや凹凸などの形状構造を持っていても、本発明の高密度集積型薄層熱電モジュールを多数、種々のサイズに製造して準備し、用途である機器に合うように、組み合わせて配置することができる。
- [0064] 本発明は電力需要対策としてだけでなく、地球環境にも大きく貢献する。ゼーベック 効果では、用途機器に対する本発明の向上した適応性を生かし、さらに製造方法を

適宜変更させれば、炉熱や車の廃棄熱利用の分野にも大きく貢献できる。 ベルチェ 効果を利用する分野への効果としても効率の改善技術の行き詰まりに大きく貢献す るばかりでなく、製造の困難さの問題をも改善し、大きなコストメリットを生み出すこと ができる。


請求の範囲

- [1] 熱絶縁性且の電気絶縁性で柔軟な薄いシートの上に、P型熱電半導体素子の薄層 及びN型熱電半導体素子の薄層を縦方向に交互に配し、シートの片方縁部にP型 からN型へ熱電半導体素子を接合する薄層電極を、シートの反対側縁部にN型から P型へ熱電半導体素子を接合する薄層電極を夫々設けて、多数縦続するπ構造熱 電ユニットをシート上に形成し、シートを巻き込むことによって、円柱状ないし角柱状 の立体に加工し、立体における電極の集まる2面を夫々低温サイド及び高温サイドと したことを特徴とする高密度集積型薄層熱電モジュール
- [2] 熟絶縁性且つ電気絶縁性で柔軟な薄いシートの上に、縦方向に、P型熱電半導体 来子の薄層、N型熱電半導体素子および各熱電半導体素子を接合する電極の各薄 層を一列又は複数列に配置し、電極のほぼ中央部を横方向の折曲線に沿ってジグ ザグに折曲げることにより多数のπ構造熱電ユニットを立体として縦続させて形成し、 立体の横方向前記折曲線の集まる2面が夫々低温サイド及び高温サイドとなるように したことを特徴とする高密度集積型薄層熱電モジュール
- [3] 熱電半導体素子の薄層に薄層電極を接合する際、電極は熱電半導体素子の端面から側面にかけて熱電半導体素子を挟み又は囲むようにして、電極と熱電半導体素子との接触面積を広くすることにより、電流密度が大きくなるようにしたことを特徴とする請求項1又は請求項2の高密度集結型薄層熱電モジュール
- [4] 熱電半導体素子の薄層に薄層電極を接合する際、熱電半導体素子の電極と接する 部分の面を非平面にして、熱電半導体素子の薄層と電極との接触面積を実質的に 広くすることにより、電流密度が大きくなるようにしたことを特徴とする詰求項1ないし 請求項3の高密度集積型薄層熱電モジュール
- [5] 各熱電半導体素子の薄層は低温サイドと高温サイドの中間部にドットホール、スリット 及び/又はくびれた形状を特たせて熱貫流を小さくするとともに、熱電半導体素子の 薄層の抵抗値を調整することを特徴とする請求項1ないし請求項4の高密度集積型 議層熱電子ジュール
- [6] 高密度集積型薄層熱電モジュールを形成する部分間又は全体に、真空、空気層及び/又は熱絶縁性且つ電気絶縁性の高い層を有する請求項1ないし請求項5の高


密度集積型薄層熱電モジュール


[7] ソーラーセル発電装置とその背面に取り付けた1以上の高密度集積型薄層熱電モジュールとを含み、高密度集積型薄層熱電モジュールは前記請求項1ないし請求項6の構成であることを特徴とするハイブリッド発電システム

[図1]




[図2]






[図3c]



N


Р






Ν







[図7]



[図8]





[図9]




WO 2005/117154 PCT/JP2005/009864


[図10]






[図12]






[図13]





[図14]



International application No.

	INTERNATIONAL SEARCH REPORT	PCT/JP2005/009864				
			PCT/JP2	005/009864		
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int. Cl ⁷ H01L35/32, 35/34, H02N11/00						
According to Int	ernational Patent Classification (IPC) or to both national	classification and IP	c			
B. FIELDS SE	ARCHED					
Minimum docun	entation searched (classification system followed by clas-	sification symbols)				
Int.Cl	H01L35/32, 35/34, H02N11/00					
	earched other than minimum documentation to the exten					
		suyo Shinan T oku Jitsuyo S		1996-2005 1994-2005		
Electronic data b	ase consulted during the international search (name of da	ita base and, where p	racticable, search te	rms used)		
C. DOCUMEN	NTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
Category*	Citation of document, with indication, where app	ropriate, of the relev	ant passages	Relevant to claim No.		
х	JP 4-030586 A (Matsushita Ele	ctric		2-4,6		
Y	Industrial Co., Ltd.),			7		
A	03 February, 1992 (03.02.92), Page 2, lower left column, li	neg 7 to 19		5		
	lower right column, lines 14					
	(Family: none)		-, -			
х	JP 2004-104041 A (Sony Corp.)	,		1,3-4,6		
Y	02 April, 2004 (02.04.04),			7		
A	Claims 1 to 4, 8 to 10 (Family: none)			5		
Y	JP 8-153898 A (Matsushita Ele	ectric		1-4,6-7		
	Industrial Co., Ltd.), 11 June, 1996 (11.06.96),					
ļ	Claims 1, 4; Par. No. [0014]					
	(Family: none)					
X Further d	ocuments are listed in the continuation of Box C.	See patent fa	mily annex.			
	egones of cited documents: defining the general state of the art which is not considered	"I" later document p	published after the inte	emational filing date or priority		
to be of par	ticular relevance	the principle or	theory underlying the i	ation but cited to understand nvention		
"E" earlier application or patent but published on or after the international document of particular relevance; the claimed invention cannot be filing date. "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an invention						
"L' document	which may throw doubts on priority claim(s) or which is		ocument is taken alone			
cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot considered to involve an inventive step when the docume						
"O" document :	eferring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	combined with	one or more other such	documents, such combination		
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "&" document member of the same patent family						
and provide the second						
	Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report					
23 Aug	ust, 2005 (23.08.05)	06 Sept	ember, 2005	(06.09.05)		
	ng address of the ISA/	Authorized officer				
uapane	se Patent Office	I				

Telephone No.

Facsimile No.
Form PC1/ISA/210 (second sheet) (January 2004)

International application No.

		PCT/JP2	005/009864	
C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relev-	ant passages	Relevant to claim No.	
Category* Y	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relev JP 2001-053322 A (Sony Corp.), 23 February, 2001 (23.02.01), Claim 1 (Family: none)	ant passages	Relevant to claim No. 7	
	*			
E DC T//C 4 72	O / continuation of second sheet) (January 2004)			

DCT/IS A/216 (continuation of first sheet (2)) (January 2004)

International application No. PCT/JP2005/009864

Box No. II	Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)
1. X Claim	tal scarch report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons: 18 Nos: se they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
becau	as Nos.: see they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an that no meaningful international search can be earried out, specifically:
	ns Nos.: see they are dependent claims and are not drafted in accordance with the accord and third sentences of Rule 6.4(a).
Box No. III	Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)
This Internation	onal Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:
See ext	ra sheet
1. As at	Il required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable us.
	Il searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of
3. As o	additional fee. nly some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
	equired additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is feted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:
Remark on F	The additional search fees were accompanied by the applicant's protest No protest accompanied the payment of additional search fees.

International application No.

PCT/JP2005/009864

Continuation of Box No.III of continuation of first sheet(2)

The requirement of unity of invention (PCT Rule 13.1) in an international application is fulfilled only when, as stipulated in PCT Rule 13.2, there is technical relationship among a group of inventions in the claims involving one or more of the same or corresponding special technical features (technical features that define a contribution which each of the claimed inventions, considered as a whole, makes over the prior art).

A technical feature common to inventions in claims 1-7 in this application is "ahigh-density integrated type thin-layer thermoelectric module produced by providing a P-type thermoelectric semiconductor element thin layer, a N-type thermoelectric semiconductor element thin layer, along the thermoelectric semiconductor elements on a heat-insulating/electricity-insulating flexible thin sheet".

Whereas, the above "high-density integrated type thin-layer thermoelectric module produced by providing a P-type thermoelectric semiconductor element thin layer, a N-type thermoelectric semiconductor element thin layer, and a thin-layer electrode for joining the thermoelectric semiconductor elements on a

heat-insulating/electricity-insulating flexible thin sheet" is described in document 1: JP 4-030586 A (Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.), 03 February, 1992 (03.02.92), Page 2, lower left column, lines 7 to 19; lower right column, lines 14 to 18; Figs. 1, 2, document 2: JP 2004-104041 A (SonyCorp.), 02 April, 2004 (02.04.04), claims 1-4, 8-10, document 3: JP 8-153898 A (Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.), 11 June, 1996 (11.06.96), claims 1-4, [0014].

Therefore, since the above "high-density integrated type thin-layer thermoelectric module produced by providing a P-type thermoelectric semiconductor element thin layer, a N-type thermoelectric semiconductor element thin layer, and a thin-layer electrode for joining the thermoelectric semiconductor elements on a heat-insulating/electricity-insulating flexible thin sheet" is considered to had already been a publicly known technical feature when this international application was filed, it is not a technology that makes contribution over the prior art and is not a special technical feature estipulated in the above Rule.

In addition, there exists no other same or corresponding special technical feature among the above inventions.

From the above reasons, there exists no same or corresponding special technical features among the above inventions in this application, and the inventions in the claims in this international application do not fulfill the requirement of unity of invention as stipulated in PCT Rule 13.1.

国際調査報告

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC)) Int.Cl.⁷ HO1L35/32, 35/34, HO2N11/00

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int.Cl.7 H01L35/32, 35/34, H02N11/00

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 日本国公開実用新案公報 日本国実用新案登録公報 1922-1996年 1971-2005年

日本国実用新案登録公報 1996-2005年 日本国登録実用新案公報 1994-2005年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連する引用文献のカテゴリー*	ると認められる文献 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				
X Y A	JP 4-030586 A (松下電器産業株式会社) 1992.02.0 3, 第2頁左下欄第7-19行、同頁右下欄第14-18行、第1 図、第2図 (ファミリーなし) 5				
X Y A	P 2004-104041 A (ソニー株式会社) 2004.04.0 2、請求項1-4、8-10 (ファミリーなし)				
Y	JP 8-153898 A (松下電器産	業株式会社)1996.06.1	1-4,6-7		
▼ C標の機能にも文敵が列挙されている。 ▼ 別用文敵のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術本障を示す もの 「E」、国際出願目的の出願または特許であるが、国際出願 り後に公奏されたもの 「E」、国際出願日的の出願または特許であるが、国際出願 り後に公奏されたもの 「L」、保を権主張に緊急を提起する文献又は他の文献の発行 日著しくは他の特別を理由を確立するために引用する。 ○ 1 国際に必要 は他の特別を理由を確立するために引用する。 ○ 1 国際に必要 は、日本の事の事の事の事の事の事の事の事の事の事の事の事の事の事の事の事の事の事の事					
日本	23.08.2005 の名称及びあて先 国時前庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915 都千代田区殿が開三丁目4番3号	国際調査報告の発送日06. 9, 20 特許庁審査官(権限のある職員) 加藤 浩一 電話番号 03-3581-1101	4M 8617		

C(続き).	関連すると認めら	かれる文献		
引用文献の カテゴリー*		及び一部の箇所が関連するとき	は、その関連する箇所の表示	関連語求の範
Y	JP 2001-	4、【0014】 (ファ ・053322 A (ソニー材 (ファミリーなし)	ミリーなし) 株式会社)2001.02.2	7
	-	•		*
	Э		,	
				:
	•		*	

成しなかった。

つまり、

第Ⅱ欄 請求の範囲の一部の調査ができないときの意見 (第1ページの2の続き)

国際出願番号 PCT/JP2005/009864

2. ۲	- 請求の範囲 は ない国際出願の部分に係るものであ	は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を? る。 つまり、	黄たしてい
з. Г	請求の範囲ド 従って記載されていない。	よ、従属請求の範囲であってPCT規則6. 4(a)の第2文及び第3文	の規定に
第Ⅲ棚	発明の単一性が欠如しているときの	意見 (第1ページの3の続き)	
We tra	治さなとなっての国際山崎は一門しの	発明があるとこの国際調査機関は認めた。	
	近へるようにこの国际山嶼に二次上の 別ページ参照	光切があるとこの国际開直機関は影響に。	
13%	,	<i>→ →</i>	
		•	
1. 「	出願人が必要な追加調査手数料をす の範囲について作成した。	ナベて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調	を可能な請求
2. 🗗	追加調査手数料を要求するまでもな 加調査手数料の納付を求めなかった	なく、すべての調査可能な請求の施阻について調査することがで ☆。	きたので、追
з. Г	出腹人が必要な追加調査手数料を一 付のあった次の請求の範囲のみにつ	- 部のみしか期間内に斜付しなかったので、この国際調査報告は、 ついて作成した。	手数料の納
4. F	出順人が必要な追加調査手数料を排されている発明に係る次の請求の範	別関内に納付しなかったので、この国際調査報告は、請求の範囲の 随間について作成した。	の最初に記載
追加謂	同査手数料の異議の申立てに関する注意 「 追加調査手数料の納付と共に出版 「 追加調査手数料の納付と共に出版	順人から異議申立てがあった。	
Attento to	DCT/IOA/910 (第1ページの	od+W (a)) (a a a 4/5 + B)	

法第8条第3項 (PCT17条(2)(a)) の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作

1. 厂 請求の範囲 は、この国際調査機関が調査をすることを要しない対象に係るものである。

国際出願における発明の単一性の要件(特許協力条約に基づく規則13.1)は、特許協力 条約に基づく規則13.2に規定されるように、請求の範囲に記載された一群の発明の間に一 又は二以上の同一又は対応する特別な技術的特徴(各発明が全体として先行技術に対して行う 管裁を明示する技術的特徴)を含ませば的な関係にあるときに限り満たされる。

本件において、請求の範囲1-7に係る各発明の間で共通する技術的特徴は、「熟絶縁性且つ電気診験性で柔軟な薄いシートの上に、P型熱電半導体素子の薄層 N型熱電半導体素子の薄層 熟電半導体素子を接合する薄層電極を設けた、高密度集積型薄層熱電モジュール」である。

一方、文献1: JP 4-030586 A (松下電器産業株式会社) 1992.02.03, 第 2 頁左下欄第7-19行、同頁右下欄第14-18行、第1図、第2図、文献2: JP 2004-04-041 A (ソニー株式会社) 2004.04.02. 請求項1-4、8-10、文献3: JP 8-153898 A (松下電器産業株式会社) 1996.06.11, 請求項1、4、[0014] には、前記「熱絶線性且つ電気絶縁性で柔軟な薬いシートの上に、P型熱電半導体素子の薄層、N型熱電半導体素子の薄層、N型熱電半導体素子の薄層、N型熱電半導体素子の薄層、N型熱電半導体素子の薄層、N型熱電半導体素子の薄層、N型熱電半導体素子の薄層、N型熱電半導体素子の薄層、N型熱電半導体素子の薄層、N型熱電半導体素子の薄層、N型熱電半導体素子の薄層、N型熱電半導体素子の積極、N型熱電半導体素子の積極、N型熱電半導体素子の積極、N型熱電半導体素子を接合する薄層電極を設けた、高

したがって、前記「熱総緑性且つ電気絶縁性で柔軟な薄いシートの上に、P型熱電半導体素子の灌園、N型熱電半導体素子の薄層、熱電半導体素子を接合する薄層電極を設けた、高密度集積極速層熱電モジュール」は本件国際出願の出願時において、既に公知の技術的特徴であったと認められるから、従来技術に対し貢献する技術といえず、上記規則に規定される特別な技術的特徴と比認められない。

また、上記各発明の間に、他に同一又は対応する特別な技術的特徴が存在するとも認められない。

以上の理由から、本件出版は上配各発明の間に同一又は対応する特別な技術的特徴が存在するということはできず、本件国際出版の請求の範囲に係る各発明は、特許協力条約に基づく規 則13.1に規定する発明の単一性の要件を満たすものではない。



(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



) - TOCOC CONTINUE DE CONTENE DE LEGICA DE LE LE LIGITATION DE LOCALISME DE LA CONTENE DE LE LIGITATION DE LEGICA DE LA CONTENE DE LA CONTENE

(43) 国際公開日 2005 年12 月8 日 (08.12.2005)

(10) 国際公開番号 WO 2005/117154 A1

(51) 国際特許分類7:	H01L 35/32, 35/34, H02N 11/00	(71) 出願人 および
(21) 国際出願番号:	PCT/JP2005/009864	(72) 発明者: 山田一清 (YAMADA, Kazukiyo) [JP/JP]; 〒 4970033 愛知県海部郡蟹江町蟹江本町中の割 1 6 ー 3 エルエムエヌシー2 - 4 0 4 Aichi (JP), MISSING
(22) 国際出願日:	2005年5月30日(30.05.2005)	(INEIZUMI, Kiyoshi) [JP/JP]; MISSING MISSING (JP). 田口尚久 (TAGUCHI, Naohisa) [JP/JP]; 〒4510082 愛
(25) 国際出願の言語:	日本語	知果名古屋市西区大金町3丁目58番地 Aichi (JP).
(26) 国際公開の言語。	日本部	(74) 代理人: 稲葉慶和 (INABA, Yoshikazu); 〒1010052 東京都千代田区神田小川町3-2サニービル4階エイ

(26) 国際公開の言語: 日本語 (30) 優先権データ:

30) 俊先権テータ: 特願2004-160886 2004年5月31日(31.05.2004) JP


(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護 が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG,

パック稲葉特許事務所 Tokyo (JP).

/続葉有/

(54) Title: HIGH-DENSITY INTEGRATED TYPE THIN-LAYER THERMOELECTRIC MODULE AND HYBRID POWER GENERATING SYSTEM

(54)発明の名称:高密度集積型遺屬熱電モジュール及びハイブリッド発電システム



(57) Abstract: A thin-layer thermoelectric element pair unit is modularized into a high-density integrated type to thereby improve its adaptability to various applications. Many P-type and N-type thin-layer thermoelectric semiconductor element pair units and thin-layer electrodes are formed on a flexible heat-insulating/electricity-insulating sheet. electrodes are formed so as to hold the thermoelectric semiconductor element pair units from the opposite sides and allow the low-temperature side to overlap the high-temperature side in order to improve a thermoelectric effect and to provide a broader contact area between electrodes and thermoelectric semiconductor pair units, and the sheet is bent or coiled to effect three-dimensional working. whereby a high-density integrated type thin-layer thermoelectric module is produced. An air layer or a heat-insulating element layer may be interposed between adjacent thermoelectric element units, or a sheet-form film may be used to seal the surrounding against moisture and stain.

(57) 委約: 本発明は、薄層散電素子対ユニットを高密度集整型デュール化することによって、種々の用象の適応性性向上させる。そのために、フレキシブルな熱機機性電気機能性のケートとに多数のP型及が192番階を形成し、熱電効果を向上させるため、数電半導体素プリニーットを共々両面から挟み込むように、かつ低温機とをデーバーラップするように整体を高温機とをデーバーで選挙を

接触面積が広くなるようにし、シートを折曲け又は巻き込んで、立体的に加工し、高密度集積型薄層熱電モジュー)ルとする。隣

IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, MI., MR, NE, SN, TD, TG).

TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW. - 補正書・1 (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護 - 補正されたりし

(8) Hと ME (ARPO (BW. GH. GM. KE, LS, MW. MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, M), RU, TJ, M), ヨーコッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU.

添付公開書類: — 国際調査報告書 — 補正書・説明書

のガイダンスノート」を参照。

補正されたクレーム・説明書の公開日: 2006 年2 月16 日 2 文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語

接する敵電素子ユニット間に空気層又は熱絶線体の層を介在させ、又シート状フィルムで周囲を防湿薬防汚シール してもよい。 WO 2005/117154 PCT/JP2005/009864

補正書の請求の範囲

補正書の請求の範囲[2005年11月7日(07.11.05)国際事務局受理:出願 当初の請求の範囲2ー7は補正された;出願当初の請求の範囲1は取り下げられた。(1 頁)]

1. (削除)

- 2. (補正後) 熱給縁性且つ電気絶縁性で柔軟な撮いシートの上に、縦方向に、P型熱電 半導体素子の薄層、N型熱電半導体素子の薄層および各熱電半導体素子を接合する電極の 含潔層を複数列に配置し、電極のほぼ中央部を横方向の折曲線に沿ってジグザグに折曲げ ることにより多数の末構造熱電ユニットを立体として縦続させて形成し、立体の横方向前 記折曲線の集まる2面が夫々低温サイド及び高温サイドとなるようにしたことを特徴とす 高密度集積型時層熱電をジュール
- 3. (補正後)熱電半導体素子の準層に薄層電極を接合する際、電極は熱電半導体素子の 場面から側面にかけて熱電半導体素子を挟み又は囲むようにして、電極と熱電半導体素子 との接触面報を広くすることにより、電流密度が大きくなるようにしたことを特徴とする 請求項2の高密度集積型機層熱電モジュール
- 4. (補正後)熟電半導体素子の薄層に海魔電極を接合する際、熱電半導体素子の電極と 接する部分の固を非平面にして、熱電半導体素子の薄層と電極との接触面積を実質的に広 くすることにより、電流密度が大きくなるようにしたことを特徴とする請求項2又は請求 項3の高密度集積型薄層熱電モジュール

5. (補正後)

- 各熱電半導体素子の薄層は低温サイドと高温サイドの中間部にドットホール、スリット及 び/またはくびれた形状を持たせて熱質流を小さくするとともに、熱電半導体素子の薄層 の抵抗値を調整することを特徴とする請求項2ないし請求項4の高密度無積型薄層熱電モ ジュール
- 6. (補正後)高密度集積型課層熱電モジュールを形成する部分間又は全体に、真空、空 吸順及び/又は熱絶線性且つ電気絶縁性の高い層を有する請求項2ないし請求項5の高密 度集積型課層熱電モジュール
- 7. (補正後)ソーラーセル発電装置とその宵面に取り付けた1以上の高密度集積型薄層 熱電モジュールとを含み、高密度集積型薄層熱電モジュールは前配請求項2ないし請求項 6の構成であることを特徴とするハイブリッド発電システム

条約19条に基づく説明書

請求の範囲第2項は、熱電半導体素子の薄層および各熱電半導体素子を接合する電極の 各薄層を複数列に配置することを明確にした。引用例(特開平8-153898)にも多数枚の総骸性基板を用いる例があるが、本願発明は、1枚のシートに半導体素子を複数列配置し、電極のほぼ中央を折曲げた構造のため、生産性及び集積密度が優れている。また、引用例(特開2004-104)は、角棒や丸棒の半導体薬子を用いる折り返し構造ではあるが、本願発明は、シート及び薄層電極を折曲げる構造であり、集積密度が優れている。

請求の範囲第3項ないし第7項では、削除した請求の範囲第1項を引用項から除いた。